

ТИП Т

ТОПЛОУСТОЙЧИВИ ЛЕНТИ

ПАРАМЕТРИ	OZERVAND СПЕЦИФИКАЦИИ	Сравнителни НОРМИ	
		TS 547 F	TS. 4464 F
Якост на опън (kg/cm ²)	=> 150	=> 130	=> 130
Удължение при скъсване (%)	=> 350	=> 350	=> 350
Абразилкfij (mm ³)	<= 250	<= 250	<= 250
Твърдост (Shore A)	65 ± 5	70 ± 5	70 ± 5



Приложение:

Леярството: инсталации за отделяне на пясъка – “Knock-out sand”

Циментови заводи: клинкер

Стоманодобивни предприятия: горещ агломерат

Печи за вар: заустване на пещи

Фабрики за тухли.

1 На основата на EPDM покритие.

2 Използва се при транспортиране на материали с високи температури

3 Температура на материалите 100 ° C-400 ° C, температура на повърхността на лентите 60 ° C-200 ° C

4 Устойчиви на киселини, кислород, вода и озон.

5 Електростатична проводимост съгласно стандарти TS 547, TS 4464 и DIN 22104 (устойчивост <math> < 3 \times 10^8 \text{ ohm}</math>)